ВНИИСТРОМ-НВ
ТОЧНО ЧЕТКО ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной ответственностью
«Внедрение, научное исследование, испытание строительных материалов – Новый Век»
(ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»)
Испытательная лаборатория «НВ-Стройиспытания»
140079, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. К.Маркса, 117.
Телефон: 8 (495) 411-33-50, E-mail: lab@vniistrom-nv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории «НВ-Стройиспытания»
М.П. _____ А.Н. Сапелин
16 февраля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 464И
от 16 февраля 2021 г.

1. Основание для проведения испытаний:	Счет № 398 от 18.12.2020 г.
2. Наименование продукции (образца испытаний):	Образцы полимербетона
3. Заявитель:	ООО «Архио» Юридический адрес: 141829, Московская область, город Дмитров, поселок Лавровки, дом 25, кабинет 3 Фактический адрес места осуществления деятельности: 141829, Московская область, город Дмитров, поселок Лавровки, дом 25, кабинет 3
4. Заказчик:	ООО «Архио» Юридический адрес: 141829, Московская область, город Дмитров, поселок Лавровки, дом 25, кабинет 3 Фактический адрес места осуществления деятельности: 141829, Московская область, город Дмитров, поселок Лавровки, дом 25, кабинет 3
5. Изготовитель продукции:	ООО «Архио» Юридический адрес: 141829, Московская область, город Дмитров, поселок Лавровки, дом 25, кабинет 3 Фактический адрес места осуществления деятельности: 141829, Московская область, город Дмитров, поселок Лавровки, дом 25, кабинет 3
6. Сведения об испытанных образцах:	Образцы полимербетона. Партия: не указана. Дата изготовления: не указана. Акт отбора № 2412 от 24 декабря 2020 г., Номера пломб: отсутствуют.
7. Цель испытаний:	Определение показателей: «плотность по ГОСТ 15139», «водопоглощение по ГОСТ 4650», «водопоглощение по ГОСТ 18124», «водопоглощение по ГОСТ 5802», «коэффициент линейного расширения по ГОСТ 15173».
8. Внутри лабораторный код образца (пробы):	21.0592
9. Методика проведения испытания:	ГОСТ 15139 – 69; ГОСТ 4650 – 2014 (ISO 62:2008); ГОСТ 18124 – 2012; ГОСТ 5802 – 86; ГОСТ 15173 – 70.
10. Дата получения образца:	22.01.2021
11. Дата испытаний:	22.01.2021 — 16.02.2021
12. Условия испытаний:	Указаны в таблице результатов испытаний, столбец 7
13. Результаты испытаний:	Представлены в приложении № 1 на 1-ой странице
14. Место осуществления лабораторной деятельности:	140079, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. К. Маркса, 117
15. Дополнительная информация:	Отсутствует

Протокол испытаний № 464И от 16 февраля 2021 г. Напечатан в 2-х экземплярах.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «НВ-Стройиспытания».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Образцы полимербетона

Дата проведения испытаний: 22.01.2020 — 16.02.2021
Внутрилабораторный код образца (пробы): 20.0592

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Условия испытаний	Результаты испытаний (значение показателя)
			Обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плотность	г/см^3	-	-	ГОСТ 15139 – 69	t = 21,8 °С W = 54,1 %	1,64; 1,59; 1,62; 1,63; 1,65 Среднее значение – 1,62
2	Водопоглощение	%	-	-	ГОСТ 4650 – 2014 (ISO 62:2008)	t = 21,7 °С W = 53,5 %	0,10; 0,13; 0,13; 0,08 среднее значение – 0,10
3	Водопоглощение	%	-	-	ГОСТ 18124 – 2012	t = 22,1 °С W = 54,3 %	0,40; 0,52; 0,51; 0,51; 0,63 Среднее значение – 0,51
4	Водопоглощение	%	-	-	ГОСТ 5802 – 86	t = 21,1 °С W = 53,7 %	0,030; 0,036; 0,039; 0,025; 0,037 Среднее значение – 0,033
5	Коэффициент линейного расширения	°С$^{-1}$	-	-	ГОСТ 15173 – 70	t = 22,3 °С W = 54,6 %	$25 \cdot 10^{-6}$; $21 \cdot 10^{-6}$; $26 \cdot 10^{-6}$; $20 \cdot 10^{-6}$; $22 \cdot 10^{-6}$ Среднее значение – $23 \cdot 10^{-6}$

Испытания провели:
Ведущий научный сотрудник _____ Хохлов В.Н.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «НВ-Стройиспытания».